

# NORGIPS S GKFI 15 мм вид DFH2

**NORGIPS®**

Гіпсокартонна імпрегновані вогнезахисна плита



## ОПИС ПРОДУКТУ

Вогне- та вологостійка гіпсокартонна плита має сплющений довгий край і рівно обрізаний короткий край. Гіпсове осердя плити має підвищену щільність і армоване скловолокном. До гіпсового осердя плити додається гідрофобна речовина (парафін або силікон).

Колір - зелений картон з червоними надписами.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсокартонна плита для використання в будівництві всередині будівель. Використовується для всіх видів будівель і для систем сухого монтажу, які використовуються в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати або кухні. У цих приміщеннях відносна вологість може перевищувати 70%, але не може бути вищою за 85% протягом 10 га на добу. Максимальна температура нанесення 50°C.

Плита використовується як обшивка перегородок і навісних стін, підвісних стель та облицювання горищ з метою отримання перегородок з певною вогнестійкістю (макс. до EI 180).

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]:	
поздовжній напрям	≥650
поперечний напрям	≥250
Щільність гіпсового осердя [кг/м³]	≥800
Коефіцієнт опору дифузії [ $\mu$ ]	10
Загальне поглинання води [%]	≤10
Поверхневе поглинання води [г/м²]	220
Коефіцієнт тепlopровідності [ $\lambda$ ]	0,25 Вт/(м*K)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

**ПЕРЕВАГИ**

- Вогнетривкий.** В осерді наявне скляне волокно, яке збільшує зчеплення гіпсового осердя під впливом високих температур.
- Просочений.** Завдяки просоченню плита має властивості зменшеного водопоглинання.
- S кромка.** Сплющення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

**РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА**

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті [шт.]	Маса [кг/м <sup>2</sup> ] [м <sup>2</sup> ]	1 м <sup>2</sup>	Палета
15	1200	2600	50	156	14	2184
15	1200	2600	25	78	14	1092

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

**NORGIPS sp. z o.o.**

влул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Дані, що містяться в цій брошуру становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропоновані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2023