

NORGIPS FINISH MEGA

NORGIPS®

Готова фінішна шпаклівка, призначена для отримання рівних поверхонь на мінеральних основах



ОПИС ПРОДУКТУ

- Фінішне шпаклювання швів гіпсокартонних плит (Q2)
- Тонкошарове шпаклювання гіпсокартонних плит по усій поверхні (Q3, Q4)
- Тонкошарове покриття усієї поверхні з мінеральною основою

ПЕРЕВАГИ

- Ідеальне зчеплення
- Ідеальна гладкість поверхні
- Невелика усадка
- Може використовуватися в середовищі з високою вологістю (ванні кімнати, кухні)
- Можливе нанесення механічним способом
- Може використовуватися як фінішна маса для вогнетривких перегородок (Q2, Q3, Q4)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Тип	EN 15824:2017
Реакція на вогонь	A2-c1, d0 – негорючий
Допустима товщина	0-2 мм при нанесенні одним шаром
Температура застосування	від +10°C до +25°C
Використання	0,10 кг/м² - шпаклювання швів гіпсокартонних плит Norgips (Q1) 1,5 кг/мм/м² - шпаклювання усієї поверхні (Q3, Q4)
Адгезія	≥ 0,3 МПа
Термін придатності до використання	12 місяців
Упаковка	Відра: 20 кг (33 шт. на палеті)

ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ

Упак..	Назва	Опис	Упак..	Назва	Опис
	NORGIPS START	Гіпсова шпаклівка		NORGIPS START & FINISH	Готова двоцільова гіпсова шпаклювальна маса



Плита + Профіль + **Маса** + Аксесуари = Розчин NORGIPS

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Упаковка (кг)	Кількість на палеті [шт.]	(кг)
20	33	660

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, сухою, очищеною від жиру, пилу та сипучих частинок. При нанесенні на поверхні з низькою адгезією (наприклад, олійні фарби), перед нанесенням маси її слід обробити, наприклад, наждачним папером, а потім очистити від пилу та сипучих частинок. Вбираючи та нестійкі основи слід зміцнити глибоко проникаючою ґрунтовкою.

НАНЕСЕННЯ МАСИ

Масу можна наносити як вручну, так і механічним способом. Максимальна товщина при нанесенні маси одним шаром не повинна перевищувати 3 мм.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Перед нанесенням маси її слід злегка перемішати вручну або міксером на малій швидкості. У разі нанесення маси механічним способом, її можна трохи розріджувати, додаючи чисту воду порціями не більше 250 мл для отримання необхідної консистенції. Після додавання води масу слід перемішати. Для нанесення слід використовувати чисті інструменти.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Шпаклівку слід використовувати при температурі повітря та основи мінімум + 10° C. Зберігати в закритій упаковці при температурі від + 1° C до + 35° C, не піддаючи замерзанню або впливу сонячних променів. Після короточасного заморожування продукт розморозити при кімнатній температурі.
- Час висихання шпаклювальної маси залежить від температури і вологості в приміщенні (зазвичай до 12 годин).
- Термін придатності - 12 місяців.
- Більше інформації на <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.